

## Инструкция по укладке ленты стыковочной дорожной битумно-полимерной «Сила»

Перед нанесением поверхность, на которую фиксируется лента, должна быть очищена от пыли, грязи, мусора, масел, топлив, а при наличии воды или льда поверхность необходимо продуть сжатым воздухом.



Рулон размотать вдоль кромки по всей длине или частично, предварительно рулоны ленты можно разместить вдоль рабочей поверхности через интервал 10 м.



Ленту рекомендуется фиксировать не ниже 3-5 мм от верхней кромки.



Ленту плотно прикладывают к боковой кромке асфальтового покрытия и тщательно придавливают или пристукивают к поверхности резиновым молотком. При укладке на косой срез асфальта достаточно придавить ногой в нескольких местах для фиксации.



Затем удаляют защитный слой бумаги (пленки) и выполняются обычные операции по укладке и уплотнению горячей асфальтобетонной смеси.

Соединение смежных лент осуществляется встык. Отличительной чертой ленты «Сила» является наличие соединения «ласточкин хвост», что повышает качество соединения двух лент.



При производстве работ при температуре ниже +10°C коробки с лентами необходимо за 3 часа до использования хранить в помещении при температуре от +10°C до +25°C.

При низких температурах для лучшей адгезии материала рекомендуется прогреть рабочую поверхность (кромку асфальта) техническим феном или газовой горелкой, постепенно приклеивая ленту.



При возникновении вопросов просим вас позвонить по номеру: +7 910 920 9303

Спасибо за внимание!